

Описание материала

Sigmacryl Universal matt Сигмакрил Универсал мат

3720



Сигмакрил Универсал – водоразбавляемая краска для внутренних работ на основе высококачественной акриловой дисперсии .

Назначение: применяется для покраски минеральных поверхностей стен и потолков: бетон, штукатурка, шлифованный или шпаклеванный гипсокартона, деревостружечные плиты, доски . Сигмакрил Универсал также применяется для реставрации или перекраски ранее окрашенных поверхностей.

Основные Преимущества

- Идеально матовая поверхность.
- Очень прост в обращении.
- Практически полное отсутствие вредных испарений.
- Нет неприятного запаха. Помещения сразу после выполнения покрасочных работ пригодны к проживанию.
- Подходит для крупных объектов \ большим объемом покрасочных работ (с распылителей).
- Отличная укрываемость поверхности 1 класс по EN 53778
- Стойкость на истирание в соответствии с EN 13300, класс 2 через месяц после покрасочных работ.
- Не желтеет (пигмент-диоксид титана).
- Паропроницаемое дышащее покрытие
- Не омыливается.

Цвет и блеск: Поставляется в белом цвете либо колеруется в любые оттенки, степень блеска - матовая краска.

Упаковка: Пластиковые ведра по 10 литров.

Технические данные при 23 С и 50% влажности:

Плотность:	около 1,44 кг/дм ³
Сухой остаток:	около 32,7 % об.
Время высыхания до отлипа:	3 часа
Просушка:	около 4 часов
Перекрытия нового слоя:	через 4 часа
Расход:	около 7-10 м ² /л. Зависит от инструмента и типа поверхности.
Укрывистость:	1 класс (DIN 53778) при 8 м ² /л
Стойкость к истиранию:	2 класс (DIN 13300)
Разбавление:	допускается разбавлять до 5% водопроводной водой.
Срок хранения:	не менее 24 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном и морозостойком месте.
Температура вспышки:	не применимо.

Подготовка поверхности под покраску:	Основание должно быть сухим, крепким и без трещин. Процент влажности до 4 %. Процент влажности основания на гипсовой основе до 1 %. Если же Вы будете окрашивать влажную поверхность, это может привести к появлению грибка, а в худшем случае Вы просто испортите краску.
Условия Обработки:	Процесс окраски и просушки должен происходить при следующих обязательных условиях: - Поверхность и температура окружающего воздуха выше 5°C. - Относительная влажность до 85%. - Температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше точки росы. - Хорошая вентиляция.
Системы:	- удалите с поверхности грязь и мусор; - удалите с поверхности цементное молочко, если оно присутствует на обрабатываемой поверхности; - в случае необходимости отремонтируйте или выровняйте основу; - если обрабатываемая поверхность сильно либо неравномерно впитывает воду, загрунтуйте её грунтовкой Сигмафикс Универсал; - если обрабатываемая поверхность обладает свойством сильного впитывания либо на поверхности существуют остатки мела, закрепите обрабатываемую поверхность при помощи грунтовки Сигма Унигрунд С; - Нанесите в два слоя Sigmacryl Универсальный Мат.
Метод нанесения:	Тщательно перемешайте перед нанесением. Нанесение кистью: применяйте кисть Dekoral Gold Oval или ProGold Texkwast 7955 Exclusive необходимой ширины Нанесение валиком: применяйте Dekoral Gold Polyacrylic (18 mm) для объемной структуры или Dekoral Gold Nylon (8 mm) для получения гладкой поверхности и экономного расхода. Разбавление 0-5% водопроводной водой. Безвоздушное распыление: Разбавление 0-10% водопроводной водой. Сопло: 0,018-0,021 inch (=0,46-0,53 мм) Давление: 16,5 МПа (=165 атм.)